



DESCRIPCIÓN:

Sellador mono-componente elastomérico, a base de polímero MS, de curado a temperatura ambiente en contacto con la humedad del aire.

PROPIEDADES:

- Mono-componente, fácil aplicación de +5°C a +50°C.
- Adhiere sin imprimación a los materiales más comunes en construcción e industria (vidrio, cerámica, madera y derivados, metales, PVC, metacrilatos, poliéster, etc.)
- Neutro. No corroe los metales ni ataca los sustratos alcalinos (hormigón, ladrillo, mármol, etc.).
- No mancha los flancos de la junta.
- Permanece flexible desde -40°C a +90°C.
- Excelente resistencia a la radiación U.V. e intemperie.
- Pintable*. No contamina para pintados posteriores.
- Buena adherencia sobre superficies húmedas.
- Anti-moho. No ennegrece.

APLICACIONES:

SELLADO: Todo tipo de juntas en construcción:

- ✓ Carpintería de aluminio, PVC o madera.
- ✓ Juntas de suelos
- ✓ Sellado en canalones, baños, tuberías, claraboyas, grietas y fisuras.
- ✓ Sellado de juntas en inmersión en canales de riego. (Previa imprimación del hormigón con Primer C-27).
- ✓ Juntas que sea necesario pintar posteriormente.
- ✓ Sellado en caravanas y automoción.

PEGADO:

- ✓ Fijación de piezas metálicas y plásticas, planchas de aislamiento, paneles de aglomerado o madera, tejas.
- ✓ Pegado en industria: carrocería industrial, embarcaciones y caravanas.
- ✓ Pegado de chapas metálicas.

CERTIFICACIONES:

- **Marcado CE:** EN 15651-1 F EXT-INT-CC / EN 15651-3 XS / EN 15651-4 PW- EXT- INT- CC.
 Dop nº: SIB0000256 <http://ce.selena.com/>
- **Certificado EMICODE: EC1 PLUS.**
- **Certificado A+,** Producto de muy bajas emisiones. Determinación de Compuestos Orgánicos Volátiles de acuerdo a la norma ISO 16000.
- **Ensayado de acuerdo a la regulación FDA CFR21 § 177.2600 (e) para contacto indirecto con alimentos.**
 Ensayado en IANESCO. Informe de ensayo nº E16-02573-1



RESISTENCIAS QUÍMICAS:

Agua, agua jabonosa, agua salina:	Muy buena
Ácidos y álcalis inorgánicos diluidos:	Muy buena



Sellado y Pegado Profesional CONSTRUCCION MS 35

Ficha técnica
Revisión
09/2022

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

MS 35 no curado:

Aspecto:	Pasta cremosa homogénea.		
Descuelgue (ISO 7390):	mm	<	3
Tack free (ASTM C-679-71):	minutos	15	
Formación piel (BS 5889 Ap.A):	minutos	25	
Velocidad de curado A 23°C y 55% H.R.:	mm/día	3 - 4	
Perdida de volumen (ISO 10563):	%	<	5
Punto de destello (DIN 51794):	°C	430	
Temperatura de Aplicación:	°C	+5 a +50	

MS 35, curado:

(4 semanas a 23°C y 55% H.R.)

Aspecto:	Similar al caucho		
Dureza Shore A (ISO 868):		40	
Módulo elástico 100% (ISO 37):	MPa	0,9	
Resistencia a tracción (ISO 37):	MPa	2,2	
Elongación a rotura (ISO 37):	%	400	
Movimiento de la junta en servicio:	%	± 20	
Resistencia a temperatura en servicio:	°C	-40 a + 90	
Resistencia a U.V. e intemperie:	Muy buena		

INDICACIONES DE USO:

Recomendaciones para el sellado.

Dimensionado de juntas:

La junta debe tener un ancho comprendido entre > 5 mm y ≤ 35 mm. El ancho de las juntas será, al menos, 4 veces mayor que el máximo movimiento de junta esperado.

La profundidad de sellado se elegirá, en función del ancho de la junta, de acuerdo con la Tabla "Valores de profundidad y ancho de junta". Valores dados en mm.

ANCHO	5/6	7/9	10/12	12/15
PROFUNDIDAD	5	6	7	8

Para anchos de juntas superiores a 16 mm, la profundidad debe ser igual a la mitad de la anchura.

Para la aplicación específica de sellado de juntas de dilatación de fachadas y suelos, la relación "ancho/profundidad" será 2:1, con una profundidad mínima de sellado de 10 mm.

Para más información, ver ["Manual Quilosa de Sellado Profesional"](#).

Formación de Juntas:

Es necesario el empleo de un material de relleno para evitar la adhesión de **MS 35** sobre el fondo de la junta que ejercería, sobre el sellador, tensiones innecesarias. Al mismo tiempo se consigue una regulación en la profundidad de sellado así como mayores rendimientos.

El material a emplear debe ser inerte, mecánicamente estable, homogéneo, inoxidable y no adherirse ni al sellador ni a los materiales contiguos. Se recomienda, como producto especialmente adecuado la Espuma de Polietileno de célula cerrada, extruida en cordones de sección regular como nuestro: POLITEN-CEL.

Tratamiento de las juntas:

Las superficies deberán estar limpias, libres de polvo y grasa. Las lechadas de cemento deben ser eliminadas. En caso necesario, se recomienda efectuar una limpieza con disolvente no graso, p.ej. acetona.

En el sellado de superficies húmedas, asegurarse de que el sustrato esté limpio y desengrasado.

Para juntas que han de estar sometidas a grandes esfuerzos, se recomienda la utilización de un primer adecuado:

- PRIMER C-27 Sobre materiales porosos y uso general en construcción.
- PRIMER C-29 Sobre metales y plásticos.
(Ver información técnica)

Cualquier sustrato no conocido por el usuario bajo el punto de vista de adherencia, debe ser ensayado previamente o bien consultar a nuestro Departamento Técnico.



Sellado y Pegado Profesional CONSTRUCCION MS 35

Ficha técnica
Revisión
09/2022

Técnica de trabajo:

Cortar el extremo del obturador del cartucho, roscar la cánula y cortar ésta a bisel a la sección deseada e introducir el conjunto en la pistola aplicadora y rellenar la junta con **MS 35**.

Para un mejor acabado, proteger los bordes de la junta con cinta adhesiva y alisar con una espátula, retirando las cintas antes de que el sellador forme piel

Rendimiento:

La fórmula siguiente es una guía aproximada para calcular el rendimiento previsto para un cartucho standard de **MS 35**:

$$L = \frac{300}{A \times P}$$

Donde:

L= Longitud de sellado en metros obtenidos por cartucho.

A= Ancho de la junta en mm.

P= Profundidad de la junta en mm.

Para calcular su consumo puede consultar la calculadora de materiales de Quilosa: ["Calculadora de materiales"](#)

Recomendaciones para el pegado

Las superficies a unir deben estar limpias, libres de polvo y grasa.

Cuando las dos superficies a unir son no porosas, se recomienda aplicar el producto en una de las caras en forma de cordones finos y con una distancia de separación entre cordones de 2-3 cm. Presionar ambas superficies evitando en lo posible las rectificaciones. En muchos casos será conveniente sujetar el panel u objeto con calzos u otro sistema durante un mínimo de 24-48 horas.

Tratamiento posterior:

***Observaciones: MS 35**, no necesita ser protegido de la intemperie. Es pintable, pero considerando la gran diversidad de barnices y pinturas, se recomienda hacer una prueba previa. En cuanto a las pinturas a base de resinas alquídicas, puede haber un retraso en el secado.

ALMACENAMIENTO:

Guárdese en lugar fresco y seco.

Duración: 18 meses, en los envases originales cerrados. Ver fecha de caducidad en el envase.

PRESENTACIÓN:

Cartuchos de plástico de 300ml.

Bolsa de aluminio de 600 ml.

COLORES:

Blanco

Beige RAL 1015

Negro

Gris

Marrón PU

LIMPIEZA:

El producto fresco, se elimina con un disolvente orgánico. Una vez curado solo se elimina mecánicamente.

SEGURIDAD E HIGIENE:

Durante su curado **MS 35** emite metanol. Estos vapores no deben inhalarse durante largo tiempo o en altas concentraciones. Por tanto, la zona de trabajo deberá estar bien ventilada.

Debe evitarse, a causa de posibles irritaciones, todo contacto del producto fresco con los ojos o mucosas. Si esto ocurriese deberán lavarse con agua abundante y, en caso necesario, acudir al médico. El caucho obtenido al curar puede manejarse sin ningún riesgo.

Usar guantes y, en caso de manchas, lavarse con un detergente industrial cuando el producto está aún fresco. **NO DEBEN LAVARSE LAS MANOS CON DISOLVENTES.**

Para más información solicite hoja de seguridad del producto.

"La información contenida en la presente ficha técnica se proporciona de buena fe en base a los estudios realizados por Selena y se considera precisa. Sin embargo, dado que las condiciones y métodos de uso de nuestros productos escapan a nuestro control, dicha información no deberá reemplazar las pruebas de clientes a fin de garantizar que los productos de Selena sean plenamente satisfactorios para sus aplicaciones específicas. La única garantía ofrecida por Selena es que el producto cumpla con sus especificaciones de venta actuales. Por tanto, el único recurso al que tendrá derecho en caso de violación de dicha garantía quedará limitado al reembolso del precio de compra o sustitución de todo producto para el que se demuestre un estado distinto al garantizado. Selena Iberia S.L.U. renuncia expresamente a cualquier otra garantía expresa o implícita de aptitud para un fin específico de comercialización. Asimismo, Selena renuncia a toda responsabilidad por cualquier daño o perjuicio imprevisto o consecuente. Las sugerencias de uso no deberán interpretarse como una incitación a la infracción de derechos de patentes.

Las indicaciones y datos técnicos contenidos en la presente ficha técnica se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y declinamos toda responsabilidad por las consecuencias derivadas de un uso inadecuado de los mismos. Por consiguiente, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. La información técnica podrá ser modificada sin previo aviso. Si la necesitara, rogamos la solicite de forma periódica."



Quilosa - Selena Iberia S.L.U.

Centro empresarial Rivas Futura, C/ Marie Curie 19, Planta 6.1, 28521 Rivas, Madrid, Spain,
Tel: +34 900 92 32 95 – Fax: +34 914 999 796, info@quilosa.com, www.quilosa.com